

SANTURO® FIX



braun|steine
seit 1875

Kraftkleber zum Verkleben
und Abdichten · mit guter
Anfangsklebkraft und
schneller Aushärtung ·
Haftung auf feuchtem
Untergrund ·
hohe Bewegungsaufnahme
· frei von Silikon, Isocyanat
und Lösungsmittel

Basis: 1K-Hybrid Klebstoff
Lagerfähigkeit: 12 Monate
Verarbeitungstemperatur: +5° C bis +35° C
Hautbildezeit: ~ 8 Min. (23°C/ 50 % RLF)

Einsatzbereich:
SANTURO® -Mauersystem; Landhausmauer,
Weinbergmauer, Minilandhausmauer,
Hochbeetmauer, Spaltstein- und
Bossmauer, Verblendsystem,
Mauerabdeckplatten;
CULT® LONG-LINE®-Mauersystem;
CULT® GRANDE-Mauersystem;
REDOTTO-RC LONG-LINE®-Mauersystem,
REDOTTO-RC GRANDE-Mauersystem.
Durch die hohe Anfangsklebkraft und
schnelle Aushärtung eignet sich der Kleber
außerdem zur dynamisch belastbaren
Verklebung von Holz-, Bau- und
Metallwerkstoffen.

Eigenschaften: Gebrauchsfertiger
Klebstoff mit hervorragender Haftung auf
SANTURO®, CULT®- und REDOTTO-RC
Mauersteinen.
Außerdem auf vielen Untergründen wie Holz,
Beton, Putz, Metall und vielen Kunststoffen,
auch auf feuchten Untergründen. Nahezu
geruchlos. Wasserunempfindlich während
der Aushärtung. Geeignet zum Ausgleich von
Untergrundtoleranzen.

Verarbeitung:
Die Klebeflächen müssen sauber, fett- und
staubfrei sein. Die Steine dürfen feucht aber
nicht nass sein. Kleber als Raupe (6 – 8 mm

Durchmesser) mit ca. 3 cm Abstand vom
Rand auf der Lager- und Stoßfläche des zu
versetzenden Steins auftragen.
Stein innerhalb der Hautbildezeit setzen,
ausrichten und mit Gummihammer leicht
festklopfen.
Kann auf allen sauberen, tragfähigen,
staub- und fettfreien Untergründen ohne
zusätzliche Grundierung verwendet werden.
Die Verarbeitung erfolgt mittels handels-
üblicher Kartuschenpresse, idealerweise mit
Akku-Pistole.
Die Aushärtegeschwindigkeit kann durch
Zufuhr von Feuchtigkeit beschleunigt
werden.



Arbeits- und Gesundheitsschutz:
Das Verschlucken sowie der längere oder
wiederholte Kontakt mit der Haut ist zu
vermeiden. Während der Verarbeitung und
Aushärtung ist für eine gute Belüftung zu
sorgen. Darf nicht in die Hände von Kindern
gelangen. Sicherheitsdatenblatt anfordern!

Verbrauch je m² SANTURO®-Mauer:
Mauerdicke 250 mm, Steinhöhe 225 mm: 2 - 3 Kartuschen, 1 - 1,5 Beutel
Mauerdicke 250 mm, Steinhöhe 150 mm: 3 - 4 Kartuschen, 1,5 - 2 Beutel
Mauerdicke 250 mm, Steinhöhe 75 mm: 6 - 8 Kartuschen, 3 - 4 Beutel
Mauerdicke 150 mm, Steinhöhe 150 mm: 2 - 3 Kartuschen, 1 - 1,5 Beutel

Verbrauch je m² CULT® LONG-LINE®- und REDOTTO-RC LONG-LINE®-Mauer:
Mauerdicke 350 mm, Steinhöhe 75 mm: 6 - 8 Kartuschen, 3 - 4 Beutel
Mauerdicke 225 mm, Steinhöhe 75 mm: 4 - 6 Kartuschen, 2 - 3 Beutel
Mauerdicke 115 mm, Steinhöhe 75 mm: 3 - 4 Kartuschen, 1,5 - 2 Beutel

Verbrauch je m² CULT® GRANDE- und REDOTTO-RC GRANDE-Mauer:
Mauerdicke 350 mm, Steinhöhe 150 mm: 2 - 3 Kartuschen, 1 - 1,5 Beutel
Mauerdicke 225 mm, Steinhöhe 150 mm: 1,5 - 2 Kartuschen, 1 Beutel

**Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Technisches Datenblatt beachten.**



braun-steine GmbH
Tel. 07331/3003-0
Fax 07331/3003-66
Hauptstraße 5-7,
73340 Amstetten
info@braun-steine.de
www.braun-steine.de